

Sundbyberg 2/7 2012

Spruttest av färg:	Utförd av Hans Forestad Acab verkstad ca 20 grader
Färgleverantör: Kontaktperson:	Crossborder International Stefan Riddarcrona
Färgtyp: Färgbenämning: Test på liggande yta	Bioni-Perform Bioni Gott sprutresultat
Maskin vid test: Slangpaket: Munstycke: Maskinfilter: Tryck för ok sprutbild:	Graco Ultra 695 15m ¼" slang, kontraktorpistol PPA-415,417,419 60 mesh Ca 180-200 kg
Övrig info:	Färgen omröres väl med visp.
Lämplig utrustning: Färgtryck: Munstycke:	Graco Ultra 695 eller större 140-200 beroende på slanglängd och temperatur. 0,15 till 21 beroende på typ av yta. (normalt 0,15-0,19)
Slangar:	Slang närmast maskin ¼" vid förlängning bör 3/8" användas för att förhindra tryckfall.
Skافت:	Skافت Graco 0,9m för att få en med behaglig arbetsställning För tak och väggar.